

Alginate Professionale in polvere per calco mani o piedi e parti del corpo, ha un ottimo grado di riproduzione dei dettagli per l'utilizzo nel settore dei calchi e stampi completamente sicuro e atossico come per piedi e mani dei bambini.

mescolare con frusta da polenta molto bene e velocemente il prodotto, quando si vedrà una massa cremosa ed omogenea, spatolare o immergere all'interno della miscela la parte da duplicare. Attendere l'asciugatura del prodotto e poi estrarre lentamente e con attenzione per evitare la rottura dello stampo.

Versare all'interno dello stampo in alginato Polvere di ceramica, gesso o prodotti simili, gomme silconiche o cemento. A colata perfettamente asciutta, sformare il pezzo rompendo lo stampo in alginato.

- Facile da usare
- Atossico
- Riproduzione fedele di ogni dettaglio



ALGINATO FAST

Aspetto della Polvere	Azzurro
Odore	tipico
Rapporto di miscelazione Polvere:Acqua (in peso)	1:2 Esempio 1 kg. polvere+2 kg. acqua
Tempo indurimento	2'30'' min./3' min.

Confezione sacco	2,5 kg.
	25 kg.

ALGINATO NORMAL

Aspetto della Polvere	bianco
Odore	tipico
Rapporto di miscelazione Polvere:Acqua (in peso)	1:2 Esempio 1 kg. polvere+2 kg. acqua
Tempo indurimento	9' min./13' min.

I dati riportati si attestano a temperatura acqua-polvere a 23° C

NOTA: I tempi di utilizzo sono intesi dall'inizio della miscelazione con acqua deionizzata a 23° C .

L'acqua fredda ritarda l'indurimento, l'acqua calda lo accelera.

SCHEDA TECNICA

Descrizione e principali caratteristiche.

L'alginato FAST-NORMAL è una polvere che si miscelata con acqua e indurisce a temperatura ambiente.

Principali settori d'applicazione

Body casting / Duplicazione/Calco parti del corpo.

Dosaggio e miscelazione

Dosare 2 parti di acqua e una parte di polvere (in peso 1 kg. polvere+2 kg. acqua). Miscelare accuratamente con una frusta per polenta i due componenti per circa 60 sec, fino ad ottenere un colore omogeneo ed un composto cremoso.

Impiego

Applicare o immergere parte del corpo o l'oggetto da duplicare.

Dopo 9/11 minuti dall'inizio della miscelazione è possibile rompere lo stampo di alginato.

Caratteristiche

ALGINATO FAST

Aspetto della Polvere	Azzurro	Aspetto della Polvere	bianco
Odore	tipico	Odore	tipico
Rapporto di miscelazione Polvere:Acqua (in peso)	1:2 Esempio 1 kg. polvere+2 kg. acqua	Rapporto di miscelazione Polvere:Acqua (in peso)	1:2 Esempio 1 kg. polvere+2 kg. acqua
Tempo indurimento	2'30'' min./3' min.	Tempo indurimento	9' min./13' min.

ALGINATO NORMAL

Conservazione

L'alginato è garantito per un periodo di 24 mesi se conservato correttamente tra 5° - 27°C.

OSSERVAZIONI IMPORTANTI

La consulenza rilasciata verbalmente, per iscritto o attraverso dimostrazioni sull'uso dei prodotti si basano sulle nostre conoscenze. L'utilizzo e l'applicazione da parte dell'utente avvengono senza possibilità di controllo da parte dell'Azienda e pertanto sottostanno alla responsabilità dell'utente.

Confezione:

Sacco 2,5 kg.

Sacco 25 kg.