

SILICONE 22 THIXO BODY

Silicone 22 Thixo Body è una gomma siliconica di poliaddizione Thixotropico (con rapporto di catalisi 1:1) che vulcanizza a temperatura ambiente, completamente atossica, anallergica, specifica per la realizzazione di calchi anatomici (calco della mano, viso e varie parti del corpo), Body Casting , Skin Safe, Life Casting Silicone Rubber. Essendo un silicone thixotropico si può applicare a pennello o spatola nello spessore desiderato.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Durezza Shore A: 22 +/-

Le principali caratteristiche del prodotto

- Thixotropico
- L'elevato grado di fedeltà della copia
- Alta stabilità
- Resistenza all'invecchiamento.
- Rapida essiccazione
- Colore Rosa

Rapporto di miscelazione	1 : 1
Viscosità della miscela pre-catalizzazione	45000 ± 5000 cP
Tempo di miscelazione a 23 °C (73 °F)	8' - 11'
Tempo di presa a 23 °C (73 °F)	25'-33'
Durezza Shore A dopo 24 ore	22 ± 2 shA
Carico a rottura	3.0±0.3 N/mm ²
Allungamento alla rottura	400±20 %
Resistenza alla lacerazione (Die B)	14±1 N/mm



CONFEZIONI

Silicone Body, fornito in contenitori di plastica, base da 1 kg + catalizzatore da 1 kg

Silicone Body, fornito in contenitori di plastica, base da 3 kg + catalizzatore da 3 kg